



**KLB-SYSTEM EPOXID EP 172** Emissionsarmes, farbloses, AgBB-geprüftes 2-K-Epoxydharz für hochwertige Kiesel- und Dekorbeläge

Emissionsarmes 2-K-Epoxydharz-Bindemittel mit geringer Vergilbungsneigung für Dekorkiesbeläge und Dekormörtebeläge sowie zum Absiegeln von Abstreubelägen im Innenbereich. AgBB-konform für Aufenthaltsräume. Zertifiziert gemäß Eurofins „Indoor Air Comfort Gold“ als besonders emissionsarm.

**Technische Daten**

<b>Verbrauch</b>	Dekorkiesbeläge: Ca. 1,0 kg/m <sup>2</sup> bei 3 mm Körnung Dekorkiesbeläge: Ca. 1,5 kg/m <sup>2</sup> bei 4 mm Körnung Klarharzschichten: Ca. 0,4 - 0,8 kg/m <sup>2</sup> Spachtelungen: Ca. 0,3 - 0,5 kg/m <sup>2</sup> Abharzungen: Ca. 0,6 - 0,8 kg/m <sup>2</sup>
<b>Mischungsverhältnis</b>	A : B = 2 : 1 l Gew.-Teile
<b>Härtungszeit</b>	20 °C : 12 - 15 Std.
<b>Dichte Komponente A+B</b>	1,08 kg/l

**Verpackung (netto):** 5,00 kg Eimer-Kombination, 10,00 kg Eimer-Kombination, 30,00 kg Hobbock-Kombination, 600,00 kg Fass-Kombination | Fass-Kombi: 2x200 kg Komp. A / 1x200 kg Komp. B

EP 172