



KLB-SYSTEM EPOXID EP 54 RAPID U Schnellhärtendes, emissionsarmes Grundierharz

Schnellhärtendes, emissionsarmes 2-K-Epoxydharz für Grundierungen, Kratzspachtelungen und Reparaturmörtel. Bei 20 °C in 2 bis 2,5 Stunden überarbeitbar. Geeignet für Aufenthaltsräume.

Technische Daten

Verbrauch	Grundierung: Ca. 0,3 - 0,4 kg/m ² Kratzspachtelung: Ca. 0,4 - 0,6 kg/m ²
Mischungsverhältnis	A : B = 100 : 47 l Gew.-Teile
Härtungszeit	20 °C : 2 - 2,5 Std.
Dichte Komponente A+B	1,09 kg/l

Verpackung (netto): 1,00 kg Eimer-Kombination, 10,00 kg Eimer-Kombination, 30,00 kg Hobbock-Kombination, 588,00 kg Fass-Kombination | Fass-Kombi: 3x200 kg Komp. A / 1x200 kg Komp. B