

KLB-SYSTEM EPOXID EP 175 Lösungsmittelfreies 2-K-Epoxydharz-Dekorkiesbindemittel, farblos

Lösungsmittelfreies 2-K-Epoxydharz mit geringer Vergilbungsneigung für hochwertige Dekorkiesbeläge sowie zum Absiegeln von Dekormörtel- und Abstreubelägen.

Technische Daten

Verbrauch	Dekorkiesbeläge: Ca. 1,0 kg/m ² bei 3 mm Körnung Dekorkiesbeläge: Ca. 1,5 kg/m ² bei 4 mm Körnung Klarharzschichten: Ca. 0,6 - 0,8 kg/m ² Spachtelungen: Ca. 0,3 - 0,5 kg/m ² Abharzungen: Ca. 0,6 - 0,8 kg/m ² (bei Abstreubelägen)
Mischungsverhältnis	A : B = 2 : 1 l Gew.-Teile
Härtungszeit	20 °C : 10 - 13 Std.
Dichte Komponente A+B	1,08 kg/l

Verpackung (netto): 5,00 kg Eimer-Kombination, 10,00 kg Eimer-Kombination, 30,00 kg Hobbock-Kombination, 600,00 kg Fass-Kombination | Fass-Kombi: 2x200 kg Komp. A / 1x200 kg Komp. B